

JOORDAN V15 *EVOLUTION*

PEINTURE LAQUE ALKYDE VELOUTEE

Fiche N° 1204 – FS12
JANVIER 201



CLASSIFICATION : **AFNOR NF T 36-005 : famille 1 classe 4a**

DÉFINITION : Peinture laque de finition d'aspect satiné velouté tendu à base de résine alkyde thixotropée pour travaux de finition soignés.

PROPRIETES : Destinée à la décoration des boiseries et métaux. Bons pouvoirs garnissant et opacifiant – Microporosité. Facilité d'application – Faible odeur – Aspect satiné velouté, masque les légères irrégularités des fonds.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Résine alkyde thixotropée	
Aspect :	Satiné léger,	
Couleur :	Blanc et 4 bases pour mise à la teinte.	
Densité :	Blanc : 1,59	
Extrait sec :	en poids : 82	en volume : 63 % (en blanc)
Brillant spéculaire :	15 (lecture angle de 60°)	
Rendement :	14 m ² /L	
Séchage :	Hors poussières :	2 à 3 heures*
	Sec :	7 heures*
	Recouvrable :	24 heures*

** Selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie*

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

Application :	En 1 ou 2 couches sur fonds préparés, conformément aux règles de l'art et au DTU n° 59-1
Conditions d'application :	Température supérieure à 8°C. Hygrométrie inf. à 65%
Matériel :	Brosse – rouleau laqueur ou mousse floquée.
Dilution :	Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel :	White spirit ou DAF 310

PREPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et au **DTU n° 59.1** notamment. Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

Bois et dérivés	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche d'ADERPRIM ou PRIM+ ou d' AQUAPRIM MICRO	1 ou 2 couches de JOORDAN V15 Evolution
Métaux ferreux	Brossage, ponçage, époussetage 1couche. d'ADERPRIM ou de PROTEC PRIM 330	
Métaux non ferreux	Dégraissage si nécessaire au DAF 310 dérochage avec la SOLUTION NT 330 1 couche de PROTEC PRIM 330	
Anciennes peintures adhérentes	Lessivage, ponçage, rebouchage	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Les tons vifs sont toujours moins opaques. Il est conseillé d'utiliser la sous couche en fausse teinte **ADERPRIM ou AQUAPRIM**.

Certaines teintes peu opacifiantes (jaunes, oranges, rouges, bordeaux vif) peuvent nécessiter 1 couche de finition supplémentaire.

Classe de transport : Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)

Conditionnement : Blanc & Teintes : 12L, 3L, 0,75L

Stockage : 12 mois en bidon d'origine fermé et non entamé.

Hygiène et sécurité : Inflammable. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.unikalo.com

Classement Européen : Catégorie A / Sous-catégorie **d**
(Selon directive 2004/42/CE)

Valeur limite UE de C.O.V. : Pour sous-catégorie **d** : 300 g/l (2010)

C.O.V. max. de ce produit : 300g/litre.

Date d'édition : 26/03/13

Date de modification : 01/01/2013 **FS12**

Annule et remplace les versions précédentes.

Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73